

Brickcover®

HYDROFOBNI OCHRANA CIHEL A KAMENŮ

Brickcover® je hydrofobní ochrana cihel, kamenů a ostatních poréznych materiálů. Díky katalyzátoru proniká hluboko do podkladu a vzhled povrchu ponechává beze změn.

Brickcover® je finální úprava povrchu na bázi methylsilikonátu draselného se speciálním katalyzátorem. Umožňuje velmi dlouhou životnost ošetření. Vhodné pro použití na horizontální i vertikální povrchy.

Brickcover® vytváří vodotěsnou bariéru, která poskytuje materiálu nepromokavou vlastnost a chrání jej před povětrnostními vlivy. Brickcover® je netoxický, nevytváří žádný film a je plně prodyšný.

Vlastnosti

Brickcover® je kompletně transparentní a nemění barvu ani na povrchu ošetřeného materiálu.

Brickcover® chrání povrch před vznikem plísní, bakterií, hub a výkvětů. Udržuje čistý a zdravý povrch, v prostředí a podmínkách, kterým čelí.

Brickcover® chrání materiál před poškozením a poskytuje ochranu před procesy mrznutí a tání. Dále poskytuje odolnost proti drsným klimatickým podmínkám.

Brickcover® proniká do materiálu a nezanechává žádný film na povrchu. Umožňuje stálé dýchání materiálu.

Brickcover® je bezbarvý, bez zápachu, netoxický a šetrný k životnímu prostředí. Při správné aplikaci je ošetření garantované minimálně po dobu 8-10 let.

Použití

- Na dlažbu, cihly nebo kámen.
- Na stěny z cihel.
- Na dlaždice, střešní tašky.
- Na starší beton a omítky.
- Na přírodní kámen.
- Na části v bazénech, terasách, sprchách.
- Na sochy, práce z kamene, sloupy, brány, k ochraně před povětrnostními vlivy.
- Na jakýkoliv kámen či cihlu, kde je žádoucí zabránit absorpci vody.

Účinnost

Vlastnosti	Hodnocení	Normy, standardy
Paropropustnost	70% původního materiálu	
Počet cyklů mraznutí a tání	50 cyklů bez poškození	UNI 8635/11
Náchylnost k výkvětům	Žádná	UNI 8942/3
Koeficient tření	Sucho: 0.807 Mokro: 0.467	B.S. 6431: Part 20: 1984
Trvanlivost ošetření	Minimálně 8 let	

Technická specifikace

Složení	Patentovaná směs vodného roztoku methylsilikonátu draselného (<5%)
Doba spotřeby	12 měsíců, pokud je uchováván uzavřený
Hořlavost	Nehořlavý
Vliv na životní prostředí	Žádný
Organoleptické vlastnosti	Bez zápachu, bezbarvá kapalina
Skladování	Mimo dosah hliníku a skla, při teplotě > 0 ° C
Toxicita	Žádná
Vydatnost	4 – 7 m ² / litr, v závislosti na nasákavosti
Ředění	Žádné – připraveno k použití
Doba zrání	2 hodiny

Aplikace

Povrch musí být kompletně čistý, neporušený, zbavený od olejových skvrn, barev a prachu a musí být **kompletně suchý**. Před použitím produkt důkladně protřepte. Aplikujte nástřikem nízkotlakovým postřikovačem (max. 5 bar). Lze aplikovat také válečkem nebo štětcem. Materiál musí být plně nasycen přípravkem **Brickover**[®], přebytky odstraňte. Vzhledem k tomu, že na trhu je dostupné velké množství cihel a kamenů, je doporučeno použít **Brickover**[®] nejprve na malé testovací ploše k zajištění správných podmínek aplikace. Na stěny aplikujte od země vertikálním nástřikem směrem nahoru. Spotřeba se pohybuje od 4 do 7 m² / litr produktu, v závislosti na pórovitosti materiálu. Před ošetřením se doporučuje použít jeden z našich produktů na beton.

Při aplikaci dbejte bezpečnostních pokynů!

Upozornění

Chraňte neabsorpční povrchy (porcelán, kameniny, hliník, sklo, dlaždice atd.) během aplikace: produkt je alkalický a může poškodit tyto povrchy.

Při aplikaci na neabsorpční povrch je nutné okamžitě povrch zcela umýt vodou, aby došlo k zabránění reakce. Na povrchu nesmí zůstat žádný zbytek produktu.

Při aplikaci na terakotovou dlažbu je nezbytné ji před ošetřením důkladně umýt použitím roztoku kyseliny chlorovodíkové, aby se zabránilo vzniku výkvětů. Vyhněte se tlakovému čištění. Před ošetřením vždy použijte **Brickover**[®] nejprve na malé testovací ploše.

Nenanášejte druhou vrstvu!

Poznámka:

Informace v tomto technickém listu jsou uvedeny v souladu s přesností našich nejlepších současných znalostí. Produkty zaručují nejvyšší kvalitu a standard s ohledem na výrobní toleranci.

Je možné provádět jakékoliv testy používání produktů. Na tyto testy se nevztahuje žádná výslovná ani implicitní záruka, a to i za předpokladu, že se jedná o finální výsledek, a nepřebírá se žádná přímá či nepřímá odpovědnost za použití produktů.

Uživatelům se doporučuje provést testy před aplikací.

Internetová prezentace:
www.izolace-ecobeton.cz

Technická podpora:
info@izolace-ecobeton.cz



Ecobeton Italy[®] je držitelem certifikátu ISO 14001 - systém environmentálního managementu.

ecobeton

VEEM TRADING, s.r.o.
Lozibky 17
614 00 Brno

T (+420) 545 222 322
F (+420) 545 222 701
I www.izolace-ecobeton.cz